

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ШПАТЛЕВКА - двухкомпонентная шпатлевка на основе ненасыщенных полиэфирных смол, растворенных в стироле.

Отличительные особенности:

- высокая эластичность
- высокая заполняемость, не дает усадки
- допустимо нанесение на больших площадях толщиной до 5 мм за один проход, на небольших площадях - до 10 мм
- твердеет в течение 10-15 минут (при 20°C), легко обрабатывается
- великолепная адгезия к железу, стали, алюминию, дереву, камню, различным твердым пластмассам
- стабильна при воздействии температуры до 100°C
- ввиду очень мелкой структуры, пригодна для заделки мелких царапин, пор и неровностей, следов шлифовки, мест "перехода" и т.п.
- стойкость к воде, бензину, минеральным маслам, растворенным щелочам и кислотам

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Препарат в основном используется в кузовных мастерских, инженерной и транспортной индустрии, хобби для выравнивания вмятин, заделки трещин, царапин следов шлифовки и т.п. Пригоден для моделирования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой. Нетвердые лаковые покрытия и акриловые термоэмали должны быть предварительно удалены.
2. Смешать 1-4гр красного или белого отвердителя (4-5см выдавленной из тюбика пасты, соответствуют 1гр), со 100гр шпатлевки до однородного цвета.
3. Смесь должна быть выработана в течение 2-6 минут. После 15-30 минут, затвердевшую шпатлевку подвергнуть обработке (шлифование, сверление, дробление и т.п.).
4. Зашпаклеванная поверхность может быть обработана любыми другими шпатлевками, лаками, эмальями и т.п., без каких-либо ограничений.
5. Процесс отверждения ускоряется подогревом и замедляется охлаждением.
6. Инструмент легко очищается АКЕМИ® НИТРО-РАСТВОРИТЕЛЕМ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- используйте АКЕМИ® ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ для защиты кожи рук.
 - для достижения наилучшей адгезии, поверхность очищайте непосредственно перед нанесением шпатлевки
 - добавка отвердителя более 4% - снижает адгезию и ухудшает процесс отверждения
 - добавка отвердителя менее 1% - замедляет процесс отверждения
- При низких температурах отверждение может вообще не наступить а верхний слой оставаться липким
- после шпаклевания, на обработанную поверхность нанести грунт или пломбиратор во избежание пузырения последующих эмалевых покрытий
 - при необходимости нанесения толстых слоев, порция отвердителя должна быть минимальной
 - затвердевшая шпатлевка может быть удалена только воздействием температуры более 200°C
 - будучи правильно выработанной, затвердевшая шпатлевка общепризнанна безвредной для здоровья.

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ. ДАННЫЕ "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Плотность: 1,91 гр/куб см

Время выработки смеси (в минутах):

а) При 20°C

1% отвердителя 5-6

2% -- 3-4

3% -- 2,5-3

4% -- 2-2,5

б) С 2% отвердителя

при 10°C 8-10

при 20°C 3-4

при 30°C 1-2

Срок годности: 1 год, при условии хранения в прохладном, недоступном для мороза месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.

