



**ТЕКУЧИЙ КЛЕЙ**

Преобразование граммов в миллилитры или унции

Прозрачный	Цветной
240g — 200ml (7 oz.)	370g
180g — 150ml (5 oz.)	260g
120g — 100ml (3.5 oz.)	180g
60g — 50ml (2 oz.)	100g
30g — 25ml (1 oz.)	40g



### СМЕШИВАНИЕ ТЕКУЧЕГО КЛЕЯ С ПОЛОСКОЙ ГУСТОГО ОТВЕРДИТЕЛЯ




СМЕШИВАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО ТЕКУЧЕГО КЛЕЯ С ПОЛОСКОЙ ГУСТОГО ОТВЕРДИТЕЛЯ

ТЕМПЕРАТУРА	ХОЛОД ← → ТЕПЛО						
	4% ОТВЕРДИТЕЛЯ		3% ОТВЕРДИТЕЛЯ		2% ОТВЕРДИТЕЛЯ		
КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ	МЛ	УНЦИИ	СМ	ДУЙМЫ	СМ	ДУЙМЫ	
25мл	1 oz	6см	2 1/4"	3см	1 3/16"	2.5см	1"
50мл	2 oz	13см	5"	10см	3 7/8"	6см	2 1/2"
100мл	3.5 oz	30см	11 5/8"	21см	8 1/4"	13см	5"
150мл	5 oz	50см	19 1/2"	30см	11 3/4"	21см	8 1/4"
200мл	7 oz	60см	23 1/2"	50см	19 3/4"	30см	11 5/8"

СМЕШИВАНИЕ ТЕКУЧЕГО ЦВЕТНОГО КЛЕЯ С ПОЛОСКОЙ ГУСТОГО ОТВЕРДИТЕЛЯ

ТЕМПЕРАТУРА	ХОЛОД ← → ТЕПЛО						
	4% ОТВЕРДИТЕЛЯ		3% ОТВЕРДИТЕЛЯ		2% ОТВЕРДИТЕЛЯ		
КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ	МЛ	УНЦИИ	СМ	ДУЙМЫ	СМ	ДУЙМЫ	
25мл	1 oz	8см	3 1/8"	6см	2 3/8"	3см	1 3/16"
50мл	2 oz	22см	8 1/4"	19см	7 1/2"	10см	3 7/8"
100мл	3.5 oz	50см	19 1/2"	30см	11 3/4"	21см	8 1/4"
150мл	5 oz	62см	24 1/4"	52см	20 1/2"	30см	11 5/8"
200мл	7 oz	100см	39 1/4"	70см	27 5/8"	50см	19 1/2"


### СМЕШИВАНИЕ ГУСТОГО КЛЕЯ С ПОЛОСКОЙ ГУСТОГО ОТВЕРДИТЕЛЯ



СМЕШИВАНИЕ 1000 S СЕРИИ ГУСТЫХ КЛЕЕВ С ПОЛОСКОЙ ГУСТОГО ОТВЕРДИТЕЛЯ

КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ	2% ОТВЕРДИТЕЛЯ
55 г / 1 ст. ложка	5см/1 3/4"

### СМЕШИВАНИЕ ГУСТОГО КЛЕЯ С ЖИДКИМ ОТВЕРДИТЕЛЕМ



СМЕШИВАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО ГУСТОГО КЛЕЯ L-SPECIAL WATERCLEAR С ЖИДКИМ ОТВЕРДИТЕЛЕМ

ТЕМПЕРАТУРА	ХОЛОД ← → ТЕПЛО	
КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ	2% ОТВЕРДИТЕЛЯ	1% ОТВЕРДИТЕЛЯ
ГРАММЫ/СТ.ЛОЖКА	В КАПЛЯХ	В КАПЛЯХ
прибл. 35 г	20 капель(drops)	10 капель(drops)

### СМЕШИВАНИЕ ТЕКУЧЕГО КЛЕЯ С ЖИДКИМ ОТВЕРДИТЕЛЕМ



СМЕШИВАНИЕ ЖИДКОЙ ПРОЗРАЧНОЙ ШПАТЛЕВКИ 1000 WATERCLEAR С ЖИДКИМ ОТВЕРДИТЕЛЕМ

ТЕМПЕРАТУРА	ХОЛОД ← → ТЕПЛО	
КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ	2% ОТВЕРДИТЕЛЯ	1% ОТВЕРДИТЕЛЯ
МЛ	УНЦИИ	В КАПЛЯХ
25мл	1 oz	22 капли
50мл	2 oz	48 капель
100мл	3.5 oz	87 капель
150мл	5 oz	124 капли
200мл	7 oz	160 капель

### ДОПОЛНЕНИЕ

- Склеиваемые поверхности должны быть очищены и зашкурены
- Количество отвердителя более 4% ухудшает свойства клея.
- Количество отвердителя менее 1% и низкая температура (для клея менее 5°C/41°F) увеличивают время отверждения.
- Применяйте защитные средства для рук АКЕМИ
- Применяйте только соответствующие красители для клея
- Добавляйте краситель в клей не более 5%.