

Техническое описание

1 / 3

Характеристики:

АКЕМИ® АКЕРОХ 2030 – кремообразная двухкомпонентная система на основе эпоксидных смол, с модифицированным полиаминным отвердителем. Не содержит сольвентов.

Отличительные особенности:

- сравнительно короткое время отверждения
- очень низкая степень усадки, не вызывает сильных напряжений обработанных поверхностей
- отличная стойкость к погодным воздействиям
- легко колеруется АКЕРОХ® Колеровочными пастами или концентратами
- легко дозировать и смешивать с помощью картриджа
- отличная термостабильность: под нагрузкой до 60-70°C, без нагрузки до 100-110°C
- хорошая пространственная прочность
- слабая тенденция к усталости
- отличная щелочная стабильность, пригоден для бетонных блоков
- пригоден для усиления нагруженных подшипников
- пригоден для склеивания газонепроницаемых деталей
- не содержит сольвента
- пригоден для склеивания нестойких к сольвентам материалов (вспененный полистирол, акрилонитрил и др.)
- отличный диэлектрик
- хорошая адгезия к влажному камню
- не кристаллизуется, не портится при хранении и в работе
- классифицирован в соответствии с Accident Prevention and Insurance Association of the German Building Industry) GISCODE: RE 55.

Область применения:

АКЕРОХ® 2030 в основном используется в камнеобрабатывающей промышленности для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней (мрамор, гранит), бетонных блоков, Terrazzo и т.п. Ввиду кремообразной консистенции подходит для работ на вертикальных поверхностях. Так же склеивает поликарбонат, ABS, полистирол, бумагу, дерево, стекло, и пр.. Является отличной защитой металлических поверхностей от коррозии. Не пригоден для полиэтилена, полипропилена, силикона, тефлона, мягкого ПВХ, резины.

Инструкция по применению:

- А. Продукт в картридже
- без смесительной насадки: как дозатор
 - со смесительной насадкой: как дозатор и смеситель одновременно
1. Каменная плита должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
 2. Открыть картридж, вставить в пистолет. Нажимая на курок убедиться, что из отверстий появились оба компонента. Надеть и зафиксировать смесительную насадку.
 3. В случае использования картриджа без смесительной насадки, выдавить нужное количество обоих компонентов и тщательно перемешать.
 4. В случае необходимости, добавить АКЕРОХ Колеровочные пасты (не более 5%).
 5. Смесь должна быть выработана в течение 20-30 минут при 20°C. Через 3-5 часов при 20°C, склеенные части могут быть передвинуты, после 8-10 часов при 20°C – подвергнуты дальнейшей обработке. Полная твердость наступает через 7 дней при 20°C.

TDS 10.19

Техническое описание

2 / 3

- 6. Процесс отверждения ускоряется подогревом и замедляется охлаждением.
- 7. Инструмент может быть очищен АКЕМИ® Универсальным растворителем.
- 8. Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

Б. Продукт в банке

- 1. Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
- 2. Тщательно смешать 2 части (объема или веса) компонента А с 1 частью (объема или веса) компонента В до гомогенного состояния.
- 3. Добавление АКЕРОХ® Колеровочных паст допустимо не более 5%.
- 4. Смесь должна быть выработана в течение 20-30 минут при 20°C. Через 3-5 часов при 20°C, склеенные части могут быть передвинуты, после 8-10 часов при 20°C – подвергнуты дальнейшей обработке. Полная твердость наступает через 7 дней при 20°C.
- 5. Процесс отверждения ускоряется подогревом и замедляется охлаждением.
- 6. Инструмент может быть очищен АКЕМИ® Универсальным растворителем.
- 7. Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

Специальные советы:

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Металлические поверхности должны быть зачищены непосредственно перед нанесением препарата.
- Увеличение в порции клея или отвердителя приводит к избыточной пластичности. Только точная дозировка и полное перемешивание гарантируют оптимальные механические и химические свойства затвердевшего препарата.
- Вынутые из оригинальной упаковки компоненты А и Б должны храниться отдельно.
- Смола не может быть использована, если начала липнуть или желироваться.
- Только применение высококачественных шлифовальных инструментов гарантирует получение поверхности высокого качества.
- Не применять при температуре ниже 10°C (не наступает отверждения).
- Затвердевший препарат подвержен легкому пожелтению под воздействием солнечного облучения. Не пригоден для заделки видимых стыков на камнях светлых оттенков.
- Затвердевший препарат может быть удалён механически или воздействием температуры более 200°C.
- Будучи правильно выработанным, затвердевший препарат общепризнан безвредным для здоровья.
- Использовать только оригинальные смесительные насадки АКЕМИ®.
-

Технические данные:

Компонент А + В Цвет: серо-зеленый, кирпичный, черный, слоновой кости
 Плотность: комп. А 1,52 г/см³
 комп. В 1,52 г/см³

Время выработки:

- а). Смесь 100 г компонента А + 50 г компонента В

TDS 10.19

Техническое описание

3 / 3

10°C	50-60 минут
20°C	20-30 минут
30°C	8-12 минут
40°C	5-7 минут

б). При 20°C с различным количеством:

20 г комп. А + 10 г комп. В	25-35 минут
50 г -- А + 25 г -- В	25-35 минут
100 г -- А + 50 г -- В	20-30 минут
300 г -- А + 150 г -- В	15-25 минут

Процесс отверждения (shore-D-hardness) слоя в 2 мм при 20°C

2 час	3 час	4 час	5 час	6 час	7 час	8 час	24 час
34	38	70	73	76	78	80	82

Слой в 5 мм после отверждения продолжительностью 2 часа при 110°C

20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C	100°C	110°C
82	77	75	73	78	55	53	53	52	52

Механические свойства:

Прочность на отрыв DIN 53455	20-30 N/mm ²
Прочность на изгиб DIN 53452	50-60 N/mm ²
Е-модуль:	5500-6000 N/mm ²

Химическая стабильность:

Адсорбция воды DIN 53495	< 0,5%
Раствор хлорида натрия 10%	стабильность
Солевая вода	стабильность
Аммоний 10%	стабильность
Щелок 10%	стабильность
Хлороводородная кислота 10%	стабильность
Серная кислота 10%	умеренная стабильность
Уксусная кислота 10%	умеренная стабильность
Бензин	стабильность
Дизельное топливо	стабильность
Масла смазки	стабильность

Хранение: 2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

Данные безопасности: Прочсть данные безопасности перед использованием продукта.

Справка: Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.